

Trical-ST[®] matt Nightlight

Trispel GmbH
rail-de-sign
Heineckes Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Produktbeschreibung

Trical[®]-ST matt Nightlight Piktogramme werden im Siebdruckverfahren aus hochwertigen Lackschichten hergestellt. Sie leuchten im dunkeln nach und sind primär zur Herstellung von Sicherheitsschildern um z. B. Fluchtwege bei Gefahrensituation (Lichtausfall) deutlich sichtbar anzuzeigen. Sie eignen sich zur Innenbeschriftung von z. B. Reisezugwagen, Fahrzeugen und zur Innenwerbung. Eine Verklebung ist auf glatten und strukturierten Untergründen möglich. Der Untergrund muss absolut sauber sein, z. B. Staub-, fett-, wachs- und silikonfrei. Lackierte Untergründe müssen lösungsmittelfrei und durchgetrocknet sein, damit Blasenbildung und Ablösungen vermieden werden. Ein Reinigungseffekt wird durch den Einsatz von Isopropylalkohol (Hilfsmittelliste Z 029) erreicht. Den Reiniger bitte auf Verträglichkeit zum Untergrund prüfen. Trical[®]-ST matt Bilder lassen sich nicht wieder zerstörungsfrei vom Untergrund lösen.

Verwendung

Für Innenbeschriftungen aller Art.

Kleber

Haftklebstoff auf Lösemittelbasis.

Verklebetemperatur

Verklebbar ab 15° C.

Haltbarkeit

3 Jahre im übertragenen Zustand.

Lagerfähigkeit

Lagerfähig bis zum mitgedrucktem Haltbarkeitsdatum bei 15-25° C und relativer Luftfeuchtigkeit von 50 %.

Leuchtdichte

Gemessen nach DIN 67510 Teil 1

Bestimmung der Abklingdauer	Leuchtdichte in mcd/m ²
nach 10 Min.	34,5
nach 60 Min.	5,3
nach 120 Min.	2,4

Produkteigenschaften

Lackfarbfilm inkl. Kleber ca. 140 µ.
Trical[®]-ST matt ist ein durch Anpressen zu übertragendes Abziehbild. Die leichte und rasche Ablösbarkeit vom Trägerpapier, die feste anschmiegsame Haftung auf vielen Untergründen, ermöglichen eine dauerhafte und schnelle Beschriftung. Die transparenter Trägerfolie gestattet die genaue Anbringung.

Temperaturbeständigkeit

Temperatur -20° C bis +60° C.

Waschmittelbeständigkeit

Beständig gegen die meisten marktüblichen Waschmittel (Lösemittelfrei).

Korrosion

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

Qualifikationsbescheinigung

DB BN 918 021

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.