

## Trifol<sup>®</sup>-Laminat AL

### Trifol<sup>®</sup>-Laminat -Lettering AL

Trispel GmbH  
rail-de-sign  
Heineckes Feld 4  
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0  
Fax 05141.986666  
www.trispel.de  
info@trispel.de

#### **Produktbeschreibung**

Trifol<sup>®</sup>-Laminat AL ist eine hochwertige PVC-Folie mit einem auflaminierten PET-Laminat. Dadurch ist die Entfernung von Graffiti gegeben. Trifol<sup>®</sup>-Laminat AL eignet sich für die Verarbeitung auf vielen niedrigerenergetischen Untergründen. Bei Trifol<sup>®</sup>-Laminat-Lettering AL handelt es sich um freistehend geschnittene Folie.

#### **Verwendung**

Außen- und Innenbeschriftungen für Schienenfahrzeuge, Werbe- und technische Beschriftungen.

#### **Material**

gegossenes PVC-Mischpolymerisat

#### **Klebstoff**

selbstklebender modifizierter Acrylatklebstoff  
Klebstoffart (nach DIN 30646): PN

#### **Verarbeitungstemperatur**

Klebbar ab +4 °C

#### **Haltbarkeit**

Die Haltbarkeit der geklebten Folie bei Außenanwendung beträgt 5 Jahre.

#### **Lagerfähigkeit**

Die Folie kann nach Erhalt unverarbeitet 2 Jahre gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und ca. 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %.

#### **Produkteigenschaften**

Folienstärke inkl. Klebstoff, je nach Farbaufbau > 0,100 mm.  
Klebkraft > 25 N auf Edelstahl.  
Glanzgrad > 70° Meßgeometrie 60°.  
Formstabilität < 0,2 % nach DIN 30 646.

#### **Temperaturbeständigkeit**

Temperatur -35°C bis +90°C

#### **Reinigung und Pflege**

Verwenden Sie ein für hochwertig lackierte Oberflächen geeignetes flüssiges Reinigungsmittel. Das Mittel darf keine Scheuerstoffe und keine starken Lösungsmittel enthalten und muss einen pH-Wert zwischen 3 und 11 (weder stark säurehaltig noch stark alkalisch) aufweisen.

#### **Einschränkungen**

Das längere Einwirken von Kraftstoffen, Lösemitteln und deren Dämpfen, sowie von Graffiti-Entfernern sind auf den Folienrändern zu vermeiden.

#### **Korrosion**

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

#### **Hinweise**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.