

## Trifol<sup>®</sup>-Laminat AL 222

### Trifol<sup>®</sup>-Laminat-Lettering AL 222

Trispel GmbH  
rail-de-sign  
Heineckes Feld 4  
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0  
Fax 05141.986666  
www.trispel.de  
info@trispel.de

#### **Produktbeschreibung**

Hochwertige PVC-Folie mit einer heiß auf laminierten Polyesterfolienschicht für Anwendungen mit höchsten Anforderungen. Hohe Abrieb-, Waschmittelbeständigkeit, und Entfernbarkeit von Graffiti. Kann mit Heißwasser-Dampfstrahlgeräten gereinigt werden. Trifol<sup>®</sup>-Laminat AL 222 empfiehlt sich daher für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Haltbarkeit und Belastungsfähigkeit. Bei Trifol<sup>®</sup>-Laminat-Lettering AL 222 handelt es sich um freistehend geschnittene Folie.

#### **Verwendung**

Außen- und Innenbeschriftungen für Schienenfahrzeuge, Werbe- und technische Beschriftungen, Typen- und Leistungsschilder und an Wirtschaftsgütern aller Art.

#### **Material**

PVC Mischpolymerisat

#### **Klebstoff**

Acrylatklebstoff

#### **Verarbeitungstemperatur**

Klebbar ab + 15 °C

#### **Haltbarkeit**

Die Haltbarkeit der geklebten Folie bei Außenanwendung beträgt 5 Jahre.

#### **Lagerfähigkeit**

Die Folie kann nach Erhalt unverarbeitet 2 Jahre gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und ca. 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50%.

#### **Produkteigenschaften**

Folienstärke incl. Klebstoff und Laminat, je nach Farbaufbau > 0,075 mm  
Klebkraft T  $\geq$  25 N/25mm auf rostfreiem Stahl nach DIN 30646.  
Glanzgrad > 70° Meßgeometrie 60°  
Formstabilität < 0,2 % geprüft nach DIN 30646

#### **Temperaturbeständigkeit**

Temperatur – 40 °C bis + 110 °C.

#### **Reinigung und Pflege**

Verwenden Sie ein für hochwertig lackierte Oberflächen geeignetes flüssiges Reinigungsmittel. Das Mittel darf keine Scheuerstoffe und keine starken Lösungsmittel enthalten und muss einen pH-Wert zwischen 3 und 11 (weder stark säurehaltig noch stark alkalisch) aufweisen.

#### **Korrosion**

Verursacht keine Korrosion auf dem geklebten Untergrund.

#### **Hinweise**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.