

Trikon[®] 156

Trikon[®] 330

Trispel GmbH
rail-de-sign
Heineckes Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Produktbeschreibung

Trikon[®] 330 besteht aus dreischichtigem Resopal und hat eine glänzende harte Oberfläche. Zudem ist es schwer entflammbar und hat eine gute Lichteinheit.
Trikon[®] 156 ist zusätzlich mit doppelseitigem Klebeband ausgerüstet.

Kleber

Trikon[®] 156 gibt es mit zwei verschiedenen Kleberausführungen. Glatte Untergründe MP 467 und für strukturierte Untergründe MP 468; auf Acrylat-Basis.

Verarbeitungshinweise

Um einen guten Verklebeverbund zu erreichen, müssen die zu verklebenden Materialoberflächen absolut trocken und sauber sein. Für die Untergrundreinigung empfehlen wir Isopropylalkohol (nach Prüfung). Bei der Verklebung sollte eine Temperatur von mindestens + 10°C herrschen.

Lagerfähigkeit

Ein Jahr bei ca. + 20 °C und einer relativen Luftfeuchte von ca. 50 %.

Produkteigenschaften

Erhältlich von 1 mm bis 5 mm Stärke. Produktionsbedingte Stärkeltoleranz +/- 10%.

Temperaturbeständigkeit

- 30 °C bis 80 °C

Reinigung

Handelsübliche Kunststoffreiniger (nach Prüfung).

Korrosion

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.