

Trifol[®]-Screen LSE

Trispel GmbH
rail-de-sign
Heineckes Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Produktbeschreibung

Trifol[®]-Screen LSE besteht aus einer ausgewogenen Kombination verschiedener Merkmale, z.B. Transparenz, Formbeständigkeit, Festigkeit, Flexibilität.

Verwendung

Frontblenden, Kennzeichnungen und Etiketten.

Material

Polycarbonatfolie

Kleber

Acrylatkleber

Verklebetemperatur

Verklebbar ab + 7° C.

Lagerfähigkeit

Die Folie kann nach Erhalt unverarbeitet 1 Jahr gelagert werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen eingehalten werden: Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht und ca. 20° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %.

Verarbeitungshinweise

Um einen guten Verklebeverbund zu erreichen, müssen die zu verklebenden Materialoberflächen absolut trocken und sauber sein. Für die Reinigung empfehlen wir Lösemittel, wie z.B. Isopropylalkohol. Bei der Verklebung sollte ein möglichst hoher Druck ausgeübt werden und eine Temperatur von mindestens + 15 °C herrschen. Je höher der Druck und die Temperatur, um so besser dringt der Klebstoff in die Poren des Untergrundes und um so höhere Klebewerte können erwartet werden.

Temperaturbeständigkeit

Temperatur – 40° C bis + 95° C.
Temperaturen bis 95 °C (30 min.) führen zu keiner sichtbaren Formveränderung.

Waschmittelbeständigkeit

Beständig gegen die meisten marktüblichen Waschmittel.

Einschränkungen

Anwendungen, die Kraftstoffen, Lösemitteln oder deren Dämpfen ausgesetzt sind.

Korrosion

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie.