

Trical-ST[®] matt

Trispel GmbH
rail-de-sign
Heineckes Feld 4
29227 Celle

Tel. 05141.9866-0
Fax 05141.986666
www.trispel.de
info@trispel.de

Produktbeschreibung

Trical[®]-ST matt ist ein durch Anpressen zu übertragenes Abziehbild und werden im Siebdruckverfahren aus hochwertigen Lackschichten hergestellt. Sie eignen sich zur Innenbeschriftung von Schienenfahrzeugen. Eine Verarbeitung ist auf glatten und leicht strukturierten Untergründen möglich. Der Untergrund muss absolut sauber sein, z.B. staub-, fett-, wachs- und silikonfrei. Lackierte Untergründe müssen lösungsmittelfrei und durchgetrocknet sein, damit Blasenbildung, Risse und Ablösungen vermieden werden. Ein Reinigungseffekt wird durch den Einsatz von z.B. Isopropylalkohol erreicht. Den Reiniger bitte auf Verträglichkeit zum Untergrund prüfen.

Trical[®]-ST matt Bilder lassen sich nicht wieder zerstörungsfrei vom Untergrund lösen.

Verwendung

Für Innenbeschriftungen aller Art.

Klebstoff

Haftklebstoff auf Acrylatbasis.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens 15°C.

Haltbarkeit

Die Haltbarkeit im geklebten Zustand bei Innenanwendung beträgt 4 Jahre.

Lagerfähigkeit

Das Trical[®]-ST matt Bild kann nach Erhalt von Trispel bis zum mitgedruckten Haltbarkeitsdatum bei ca. 20°C und relativer Luftfeuchtigkeit von ca. 50 % gelagert werden. Folgende Lagerbedingungen sind zusätzlich einzuhalten: Saubere und trockene Lagerung ohne direktes Sonnenlicht.

Temperaturbeständigkeit

Temperatur -25°C bis +70°C.

Produkteigenschaften

Lackfarbfilm inkl. Klebstoff 50-80 µm (+/- 10 %).
Bei doppelseitigen Motiven 75-110 µm (+/- 10 %).
Glanzgrad ≤ 10 GU bei Messgeometrie 60°.
Die leichte und rasche Ablösbarkeit vom Trägerpapier, die feste anschmiegsame Haftung auf vielen Untergründen, ermöglichen eine dauerhafte und schnelle Beschriftung. Die transparente Trägerfolie gestattet die genaue Anbringung.

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie bitte nur geeignete flüssige Reinigungsmittel. Das Mittel darf keine Scheuerstoffe und keine Lösungsmittel enthalten (auf Verträglichkeit bitte prüfen.)

Korrosion

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Untergrund.

Qualifikationsbescheinigung

DBS 918 021

REACH-Verordnung

Dieses Produkt enthält keine SVHC's.

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Trispel GmbH für die Verarbeitung.